


## 【 i 】 Pd 粉末の酸化・還元



金属パラジウムのTG-DTA測定結果です。

200℃付近から酸化による発熱ピークを伴った増量が見られます。また、800℃付近から還元による吸熱ピークを伴った減量が見られます。

このように金属パラジウムは加熱することにより酸化しますが、より高温で還元されることがわかります。